



Innifoc 804

Retardante del fuego para madera

 FR 6284



DEFINICIÓN

Producto retardante del fuego para madera. Máxima clasificación obtenida Bs1d0

- Estabilizado en base acuosa
- No tapa el veteado natural de la madera

MODO DE EMPLEO / APLICACIÓN

- Aplicar a saturación de la madera. Debe conseguirse una aplicación en profundidad.
- Retención requerida: 300 gr/m². (aproximadamente 3 / 4 manos).
- Rendimiento: 3.33 m² por kg (envase 4 Kg = 13.3 m²)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color	Incoloro
Aspecto	Líquido
pH	6 - 8
Densidad	1.150 - 1.200 g/cm ³
Olor	Característico



CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar sobre madera helada, verde o mojada. Ni en maderas recalentadas por el sol.
- Las maderas deben tener una humedad máxima del 18%
- No apto para madera que hayan sido previamente pintadas o barnizadas
- Aplicar en condiciones de temperatura entre 5°C y 40°C.
- Después de la aplicación de Innifoc 804, la madera no debes ser mecanizada, cepillada, ..


HOMOLOGACIONES / CERTIFICACIONES

El Innifoc 804 está especialmente recomendado para el pintado de estructuras de madera, paneles, tablero contraplacado, casetas de madera, armarios de jardín...

CERTIFICACIÓN A LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN EUROCLASE (EN 13.501-1:2007 + A1:2010)

B	S1	do
---	----	----





Cumple norma:

- EN 13.823:2012 + A1:2016 Ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
- EN ISO 11.925-2:2011 Inflamabilidad de los productos cuando se les somete a la acción directa de la llama.

INCOMPATIBILIDADES

No mezclar con ningún otro producto químico

PRESENTACIÓN

Código	Envase	Caja	Pallet	Peso bruto	Camión
001731	4 Kgs	2 un.	40 cajas	350 Kg	66 Palets

SISTEMAS DE APLICACIÓN

	MEDIANTE PINCELADO
	SPRAY PULVERIZADO
	IMMERSIÓN

REACH

Todos los componentes del Innifoc 804 han sido pre-registrados según norma REACH de productos químicos

APLICACIÓN

El Innifoc 804 debe aplicarse a saturación, para conseguir una protección en profundidad.



FROSCH CHEMIE, S.L.

C/ Pintor Vila Cinca, 18 A · Pol. Ind. Can Humet de Dalt · 08213 Polinyà · Barcelona · SPAIN
Telf: +34 93 713 16 63 · Fax: +34 93 713 15 53 · info@froschemie.com · www.froschemie.com



Empresa Miembro
ANEPROMA
Asociación Nacional de Empresas
de Protección de la Madera

