

FROSCH E M I E

FR 6277 – Barosit S700

Impregnante insecticida fungicida para madera con efecto curativo frente a insectos como la carcoma. Recomendado para maderas de uso decorativo, muebles, estructuras, casas, pérgolas, porches, cobertizos, ...

Nº registro/autorización:	ES/BB(MR)- 2019-08-00642 Tipo de producto PT8 Protectores para madera.
Clase de uso:	2 y 3. (según norma EN 335-1)
Retención recomendada:	200 ml/m ² . Aplicación superficial (equivalente a 5 m ² por litro de Barosit S700)
Tipo de tratamiento:	Preventivo/Curativo
Categoría de usuario:	Personal profesional y público en general, dependiendo del envase.
Color:	Incoloro
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Excelente penetración en la madera• Secado rápido. Poro abierto
Método de aplicación:	<ul style="list-style-type: none">• El producto debe aplicarse mediante brocha o rodillo, así como inyección en la madera o a través de las perforaciones realizadas por los insectos.• Durante la aplicación, evitar la contaminación del suelo mediante plásticos.• Secado total y repintable al cabo de 24 horas• La temperatura del aire durante la aplicación y secado, debe ser superior a 5°C y la humedad relativa inferior al 80%.• En clase de uso 3, debe acabarse con un lasur sin biocidas de la gama Froschemie.

Composición / ingredientes activos

Ingrediente activo	Contenido (%)	Función
IPBC	0,75	Fungicida
Propiconazol	0,24	Fungicida
Permetrina	0,25	Insecticida

Países en los que se encuentra registrado
España, Alemania, Francia
Eslovenia, Croacia, Portugal
Austria, Italia (en trámite)

Presentación/envasado

Código	Capacidad	Cajas	Pallet	Peso bruto
003040	1 litro (público en general y personal no profesional)	6 unidades	160 cajas	985 kg
003338	2,5 litros (público en general y personal no profesional)	2 unidades	50 cajas	275 kg
002735	5 litros (* personal profesional especializado)	2 unidades	36 cajas	315 kg
005830	20 litros (* personal profesional especializado)	-	18 bidones	315 kg

Tabla de eficacia

Norma	Descripción	Plaga
EN 113 + EN73 + EN84	Hongos xylofagos (Basideomicetos) Podredumbre parda y podredumbre blanca.	<i>Gloeophyllum trabeum</i> , <i>Coneophora puteana</i> <i>Poria placenta</i>
EN 46 + EN73 + EN84	Insectos destructores de la madera	<i>Hylotrupes bajulus</i> l.
EN 118 + EN73 + EN84	Termitas	<i>Reticulitermes</i> spp
EN 152	Hongos contra el azulado de la madera	<i>Sydowia pithyophlia</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> spp
EN 1390	Determinación de la eficacia curativa	<i>Hylotrupes bajulus</i>

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta